SCHEDA TECNICA

ResinOne – Resina effetto spatolato medio colorata in massa - mono componente

CODICE ARTICOLO: ResinOne

COMPOSIZIONE CHIMICA: Epossi -poliurea in dispersione acquosa

CARATTERISTICHE:

Rasante resina con cariche sferiche 0.2 - 0.3 a base acqua per i seguenti campi applicativi:

- Resina per tutte le tipologie di superficie assorbenti e non assorbenti .
- Colorabile con pigmenti base acqua o con sistemi tintometrici con pigmenti a base acqua.
- Facile da applicare in quanto pronta uso.
- Effetto estetico spatolato mono cromatico senza stonalizzazioni della superficie.
- Eccezionale resistenza all'alcool
- Elevata resistenza alla trazione
- Ottima resistenza all'abrasione

Proprietà	ResinOne
Colore:	bianco o colorata
Aspetto del prodotto	Pasta
Residuo:	90%
Confezioni	5 kg - 10 kg
Resistenza al fuoco	Bfl - S1 (EN 13501-1)
VOC	< 18 g/L per il prodotto pronto all'uso, in ottemperanza alla Direttiva 2004/42/CE per prodotti di tipo IIA/j wb (recepita dal D.L. nr. 161 del 27/3/06)
Consumo:	da 1,5 – 2 kg / mq per due mani in base al supporto APPLICARE SEMPRE IN DOPPIA MANO
Resistenza chimica	Resistente a soluzione di cloruro sodico, solfato ammonico al 10%, ammoniaca al 5%, soda caustica al 50%, glicerina, benzina, petrolio greggio, disinfettanti, succo di frutta, acqua, oli minerali ed altro
Resistenza termica	permanente + 60°C breve termine (max 7 gg) + 80°C breve termine (max 8h) + 100°C Temporaneamente resistente a calore umido fino a + 80°C (lavaggi a vapore)

ACCADEMIA LISO DI ANTONIO LISO

VIA SEMPIONE N.27 20021 BARANZATE MI
Phone: +39 3493442676
Website: www.antonioliso.com Mail: antonioliso@me.com

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Temperatura di applicazione	Da 10 °C a 30 ° C (temperatura del supporto)
Strumenti applicativi	Spatola plastica o acciaio
Mix	Pronto uso - Diluibile con acqua massimo 5 %
Resa	da 1,5 – 2 kg / mq per due mani in base al supporto APPLICARE SEMPRE IN DOPPIA MANO
Durata impasto	In massa non indurisce A CONFEZIONI CHIUSA
Tempo indurimento	3 ore a 20 °
Stabilità in magazzino	6 mesi in confezione integra
Pulizia attrezzi	Acqua

SUPERFICI APPLICATIVE: Interno – Orizzontale - Verticale– Superfici assorbenti e non assorbenti

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Il sottofondo deve essere asciutto, solido, stabile e privo di polvere, impurità ed altri elementi separatori. Eliminare pitture resilienti o a lacca, Attenzione umidità del supporto e dell'ambiente può accelerare il tempo di gel e di indurimento.
Il prodotto non può essere applicato direttamente sul supporto. Applicare sempre il primer UNIPRIMER- M-G in base alla tipologia di supporto.

APPLICAZIONE:
Applicare il ResinOne direttamente sulla superficie primerizzata con spatola in plastica o acciaio in modo uniforme facendo attenzione a non lasciare zone non coperte.
Dopo 3 ore o a completa asciugatura dello strato applicato carteggiare la superficie con orbitale e una carta vetro gialla o bianca da 120. **La granulometria della carta abrasiva è determinata dalla durezza del supporto.**
Prima di procedere con la fase di levigatura fare sempre una piccola prova.
Procedere con la seconda mano sempre con spatola acciaio o plastica andando a spatolare la resina a piacimento.
Dopo 3 ore o a completa asciugatura dello strato applicato carteggiare la superficie con orbitale e una carta vetro gialla o bianca da 120.
La granulometria della carta abrasiva è determinata dalla durezza del supporto.
Prima di procedere con la fase di levigatura fare sempre una piccola prova.

CONDIZIONI AMBIENTALI DI POSA:
Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +10°C - max. +30°C
Umidità relativa dell'aria: max. 75%.
Provvedere affinché ci sia in cantiere un efficace ricambio d'aria per evitare un accumulo di umidità nell'ambiente, che potrebbe comportare problemi di indurimenti in ambienti particolarmente confinati.
Attenzione al punto di condensa! La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C sopra la temperatura di condensa

ACCADEMIA LISO DI ANTONIO LISO
VIA SEMPIONE N.27 20021 BARANZATE MI
Phone: +39 3493442676
Website: www.antonioliso.com Mail: antonioliso@me.com

SCHEDA TECNICA

NOTE APPLICATIVE E LIMITAZIONI:
La superficie deve essere perfettamente adesa al supporto.
Attendere 24 h prima di applicare fasi successive in caso in cui ci si operi in ambienti molto umidi o a contato con acqua la superficie.
In caso contrario consultare il nostro Ufficio Tecnico. Per ottenere una perfetta concordanza di colore, richiedere latte provenienti dallo stesso lotto di produzione.
Consultare il supporto tecnico per qualsiasi dubbio applicativo scrivendo a antonioliso@me.com

Accademia Liso garantisce che ResinOne è privo di difetti nei componenti, ma non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i risultati di aspetto o di colore.
Essendo i metodi di applicazione e le condizioni del supporto influenti sulle prestazioni, l'azienda non fa alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie di commercializzazione e d'idoneità per le differenti applicazioni.
Accademia Liso sostituisce o rimborsa a norma di legge il valore d'acquisto di ResinOne, qualora il prodotto non corrisponda alle caratteristiche fisico – meccaniche evidenziate nella scheda tecnica e che riguardano il prodotto tal quale studiato in laboratorio. Per quanto riguarda le resistenze chimiche del prodotto, occorre fare esplicita richiesta al personale tecnico Accademia Liso.
Accademia Liso non è responsabile per eventuali perdite o danni.

ACCADEMIA LISO DI ANTONIO LISO
VIA SEMPIONE N.27 20021 BARANZATE MI
Phone: +39 3493442676
Website: www.antonioliso.com Mail: antonioliso@me.com